

دراسة تحليلية معملية مقارنة (تقييمية وطبيعية وميكانيكية
وميكروسكوبية) لسيكة النيكل كروم المطورة
لاختيار أفضل السبائك المقترحة

رسالة مقدمة

جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في
خواص المواد

مقدمة من

الطيب / محمد مصطفى كمال شحاته

بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان سنة ١٩٧٨ - جامعة طنطا
ماجستير في الإستعاضة الصناعية للأسنان سنة ١٩٨٤ - جامعة الإسكندرية

كلية طب الأسنان
جامعة الإسكندرية

١٩٩٠

المشوفون

الأستاذ الدكتور

سعد عبد الفتاح شعبان

الأستاذ بقسم خواص المواد

كلية طب الأسنان - جامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور

إبراهيم الدرويش

الأستاذ بقسم الهندسة الإنسانية

كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية

الدكتور

عصام عثمان

الأستاذ المساعد بقسم خواص المواد

كلية طب الأسنان - جامعة الإسكندرية

المبحث العربي

* المواد المستخدمة في هذا البحث :

- ١ - نوع متداول من سبيكة النikel كروم (ساندن)
 - ٢ - نوع الماءة الالزامية لعمل القابل الموصى باستعماله مع هذا النوع من السبائك (هاي تنب ٢٠)
 - ٣ - فضة خالصة ونحاس خالص (درجة ٩٩,٩٩ نقائص)
- * تم تصميم وعمل قالب من النحاس خصيصاً لهذا البحث لا استخراج نماذج الشمع المطلوبة في هذا البحث .
- * تم تقسيم مجموعات البحث الخاصة بالسبائك المقترنة كالتالي:
- ١ مجروعة النحاس : وشملت خمس سبائك تحتوى (على السبيكة) الأصلية مضافاً إليها نسب النحاس حسب الوزن .
 - ٢ مجروعة الفضة : وشملت خمس سبائك تحتوى على السبيكة الأصلية مضافاً إليها نسب الفضة حسب الوزن .
 - ٣ مجروعة النحاس والفضة : وشملت خمس سبائك تحتوى على السبيكة الأصلية مضافاً إليها نسب الفضة والنحاس معاً حسب الوزن .
- وتم عمل ثلاث عينات شد لكل سبيكة في البحث .
- * الاختبارات والأجهزة المستخدمة في هذا البحث :-
- ١ - اختبار الشد : وشمل :- ١ قوة الشد النهائي = الاستطالة
 - وتم انجاز هذا الاختبار باستعمال جهاز الشد (انسترون ، نموذج ١١٩٥)
 - ٢ - اختبار الصلادة : وتم انجازه باستعمال جهاز فريкцион (HPO 250)
 - ٣ - اختبار تصوير التركيب الدقيق للسبائك : وتم انجازه باستعمال البيروسكوب
 - ٤ - اختبار قياس درجة التأكيل : وتم انجازه باستعمال جهاز زقياس درجة تأكيل السبائك نموذج ١٣٥٠
- * وقد كانت نتائج البحث كالتالي :-
- النحاس كان له تأثير بسيط على زيادة قوية الشد النهائي للسبائك الأصلية والفضة
كان لهما تأثير أكبر في ذلك .

- كان لاضافة الغضة والنحاس معا للسيكة الأصلية تأثير أكبر في زيادة قوة الشد .
- السيكة A₁C₁C₂ أعطت أعلى قيمة في اختبار قوة الشد (٢٣ كجم /م^٢)
- والسيكة C₁ أعطت أقل قيمة في اختبار قوة الشد (٤ كجم /م^٢)
- كل من النحاس والغضة كان له تأثير متدرج في زيادة نسبة الاستطالة للسيكة الأصلية
- ما عدا انتخاض بسيط في كل من قيم السيكة A₂, C₃ .
- اضافة الفحاس والغضة سوريا للسيكة الأصلية كان له تأثير قوى في زيادة نسبة الاستطالة للسيكة الأصلية .
- السيكة A₁C₅ أعطت أعلى نسبة استطالة بين كل السيكاء (٦٣٪)
- والسيكة C₁ أعطت أقل نسبة استطالة بين كل السيكاء (٣١٪)
- اظهرة نتائج الصladة أن كل السيكاء المقترن بجهة أعطت قيم أقل من قيمة الصladة للسيكة الأصلية ماعدا السيكاء C₃ , C₄ , C₅ .
- السيكة C₅ أعطت أعلى قيمة في قيم الصladة بين كل السيكاء (٣٦ كيلوغرام)
- والسيكة A₃ أعطت أقل قيمة في قيم الصladة بين كل السيكاء (٨٢ كيلوغرام)
- في المجموعة الخاصة بذلة النحاس والغضة سوريا نقصت قيم الصladة وتراجعا بزيادة نسبة اضافة المعدنيين .
- اختبار التصوير الفلزى اثبت أن اضافة كل من النحاس والغضة كان له تأثيرا كبيرا على التركيب الفلزى الدقيق وتبعا لذلك تأثرت الخواص الفلزية والبيكانيكية والكميائية للسيكاء تأثيرا كبيرا .
- النتائج الخاصة باختبار قياس قيمة التأكيل أثبتت أن اضافة النحاس الى السيكة الأصلية قد أدى الى تحسن في مقاومة السيكة للتأكيل مادعا السيكة C₄
- وأن اضافة الغضة أدى الى تعديل مقاومة السيكة للتأكيل مادعا السيكة A₁
- وأن اضافة المعدنيين سوريا الى السيكة الأصلية قد أدى الى تحسن مقاومة السيكة للتأكيل في السيكتين C₄ A₃, C₅ .
- ومن خلال النتائج السابقة يمكننا استخلاص الآتي :
- * إن اضافة النحاس والغضة الى سبيكة النikel كروم يؤثر تأثيرا فعالا على الخواص الطبيعية والكميائية والكميائية والفلزية لهذه السبيكة كما يلى :

- ١ - اضافة النحاس الى سبيكة النيكل كروم له تأثير بسيط على قوة الشد النهائي وتأثير متوسط على زيادة كل من نسب الاستطالة والصلادة لهذه السبيكة . والنحاس ايضا يؤدى الى تقليل مقاومة السبيكة للتآكل .
- ٢ - اضافة الفضة الى سبيكة النيكل كروم يؤدى الى زيادة كل من قوة الشد النهائي ونسبة الاستطالة وكذلك يؤدى الى تقليل الصلادة في هذه السبائك .
- ٣ - اضافة كل من النحاس والفضة سويا الى سبيكة النيكل كروم يؤدى الى تحسن في الخواص الطبيعية والميكانيكية لهذه السبيكة أكثر من اضافة كل معدن على حدة وكذلك تحسن ملحوظ في مقاومة السبيكة A_4C, A_3C للتآكل .
- ٤ - ثبت أن السبيكة A_4C, A_3C يمكن اختيارهما كأفضل السبائك المطورة في هذا البحث نظرا لأنهما أثبتتا تحسنا في كل الخواص الميكانيكية والكيمائية والميالوجية .