

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# دِرْالْأَسِنَاتُ

لقارنة تأثير طرق الطبع المختلفة على أبعاد قاعدة  
الضقر المصنوع من مادة الأكريليك حرارة الطبع

رسالة ماجستير

فـ

## الاستعاضة الصناعية للأسنان

مقدمة من

محمد حمادي شحاته

طبيب الأسنان /

بكالوريوس طب وجراحة الأسنان

كلية طب الأسنان . جامعةطنطا

كلية طب الأسنان

جامعة الإسكندرية

١٩٨٣

بسم الله الرحمن الرحيم

## المطحون والاستنتاجات

دراسة مقارنة لتأثير طرق الطبخ المختلفة على دقة ابعاد قاعدة الطقم المصنوع من مادة الاكريل حرارية الطبخ .

تم في هذا البحث دراسة خمسة طرق مختلفة لطبخ مادة الراتنج حراري الطبخ وذلك لمقارنه الانبعاج الناتج من كل طريقة . فتم تجهيز خمس قواعد من الشمع على خمس نماذج من الجبس لكل طريقة من طرق الطبخ وتم في خطوات العمل المختلفة ان تتعامل حتى تكون مصدر راً موئلاً على اختلاف النتائج .

طرق الطبخ المختلفة المستعملة هي :-

- ١- تسخين المادة في حمام مائي عند درجة ٢٠ م لمندة ٣ ساعات ثم عند درجة ١٠٠ م لمندة ساعة واحدة .
- ٢- درجة حرارة ٦٦ م لمندة ساعة ونصف ثم ١٠٠ م لمندة ساعة .
- ٣- درجة حرارة ٦٠ م لمندة ٣٠ دقيقة ثم ٢١ م لمندة ٢٠ دقيقة ثم ١٠٠ م لمندة ٤٥ دقيقة .
- ٤- درجة حرارة ٧١ م لمندة ٩ ساعات .
- ٥- درجة حرارة ٢٤ م لمندة ساعة ونصف ثم ١٠٠ م لمندة ساعة واحدة ثم ملاحظة الانبعاج بقياسه في نهاية قاعدة الطقم العلوي بين القاعدة وسطح هذه النماذج باستخدام ميكروسkop هندسي ( تول ميكروز ) الذي يقيس بدروج من الدقة ١٠٠ ر. من الميليمتر وقد أظهرت القراءات الآتية :
  - ١- وجد أن الفراغ بين نهاية قاعدة الا طقم العلوي والنماذج التجريبية لا يزيد عن نصف مليمتر فقط في كل الحالات .
  - ٢- وجد أن أعلى قيمة توجد في منتصف سطح السقف على العينة وتقل تدريجياً حتى تصل لأقل ممكناً على أعلى جزء في عظام الفك .
  - ٣- وجد أن طريقة الطبخ الثالثة ( ٦٠ م لمندة ٣٠ دقيقة ثم ٢١ م لمندة ٢٠ دقيقة

ثم ١٠٠ م لعدة ٤٥ دقيقة ) تمثل أعلى نسبة في الانبعاج .

٤- الطرق الأربع الباقية للطبع كانت مقاربة تقريرها فيما تعدد من فراغ وبالناتالي  
فإن أي منها يمكن استخدامه وال اختيار بينها يكون على أساس  
آخر ويحتاج البحث لتطبيقه اكلينيكي ليبيان مسندى تمشى  
الدراسات المعملية مع الدراسات الاكلينيكية .