

## عمادة البحث العلمي Deanship of Scientific research

### تفاصيل البحث:

عنوان البحث

إنتاج الخلايا الشمسية بتقنية الأغشية الرقيقة.

الوصف

في هذا الجزء تم تحضير مركب ثاني سليكات النحاس والإنديوم بطريقة الانصهار المباشر لمكونات المركب وتم كذلك تحضير الشرائح الرقيقة من هذه المادة باستخدام تقنية التبخير المفرغ من مخبر مفرد , وقم تم الحصول على نماذج الحيوذ للأشعة السينية التي أظهرت ثبات المركب سواء على هيئة مسحوق أو بصورة شرائح محضرة بالتبخير . وتم تعيين الثوابت الضوئية للشرائح المحضرة ( معامل الانكسار الحقيقي  $N$  ومعامل الانكسار التخلي  $K$  ) وذلك باستخدام طرق حسابية مطورة بواسطة الحاسب الآلي , فقد تم قياس النفاذية والانعكاسية للضوء الساقط عمودياً على الشريحة في مدى طيفي واسع يمتد من منطقة الطيف المرئي 400 نانومتر إلى المنطقة تحت الحمراء 2000 نانومتر . وأوضحت النتائج بأن قيمة الثوابت الضوئية لا تتغير بتغير درجة الحرارة السطح المستقبل , وتم حساب قيمة معامل الامتصاص وتغيره مع الطاقة الضوئية في المدى الطيفي المذكور . 1. بتحليل النتائج أمكن الاستنتاج بوجود انتقالين بطريق مباشر في شرائح ثاني سليكات النحاس والإنديوم , حيث أن الانتقال الأول من النوع المسموح ويتعلق بفجوة طاقة مقدارها 1.030 إلكترون فولت , أما الانتقال الثاني فهو غير مسموح ويتعلق بفجوة طاقة مقدارها 1.254 إلكترون فولت . 2. أمكن تحديد قمة طاقة التنشيط لهذا النوع من الخلايا ووجد أنها تعادل 1950 إلكترون فولت . 3. كما تناول هذا المشروع حساب ثوابت الخلايا المصنعة بمساحة قدرها 250سم<sup>2</sup> وتحت إضاءة 50 ميلي وات/سم<sup>2</sup> وقد تم إيجاد الآتي : 1- جهد الدائرة المفتوحة (VOC) = 3670 فولت 2- كثافة تيار الدائرة المغلقة JS= 14.4 مللي أمبير /سم<sup>2</sup> 3- المقاومة المجزئة RSH=236 أوم 4- معامل الامتلاء FF=360% 5- كفاءة الخلية N= 3.9%

نوع البحث

بحث مدعم

سنة البحث

1408 :

تاريخ الإضافة على الموقع

Wednesday, April 30, 2008 :

### الباحثون:

اسم الباحث (عربي)	اسم الباحث (انجليزي)	نوع الباحث	المرتبة العلمية	البريد الالكتروني
أسامة محمد جمجوم		باحث رئيسي		
سعود جميل يغمور		باحث مشارك	دكتور	
محمود نديم نحاس		باحث مشارك	دكتور	